

指 标		项 目
HS-150	HS-200	
150~185	185~225	比表面积/(m²/g)
二氧化硅/% ≥	99.8	
氯化物/(mg/kg) ≤	250	
悬浮液 pH 值	3.7~4.5	